

PELICULA STRETCH CONVENCIONAL

Película estirable de alto desempeño fabricada con polietileno lineal de Baja Densidad y tecnología multicapa cast, que otorga a la película excelentes propiedades mecánicas, transparencia y adherencia. Usada para envolver, paletizar y dar un manejo fácil y seguro a las mercancías.

Propiedades de película para uso Manual y Automático

PROPIEDADES TÍPICAS	UNIDAD	METODO	Valores		
Espesor	Micras		15	17	20
Resistencia al rasgado (Elmendorf) $\frac{DM}{DT}$	gf	ASTM D 1922	140 400	160 500	180 600
Porcentaje de Elongación $\frac{DM}{DT}$	%	ASTM D 882	350 500	380 600	430 700
Resistencia a la Tensión $\frac{DM}{DT}$	Mpa	ASTM D 882	44 16	42 18	40 20
Carga en punto de Cedenda $\frac{DM}{DT}$	lbf	ASTM D 882	3.5 1.6	3.0 1.4	4.0 2.0
Resistencia al Punzón	N	ASTM D 5748	17	18	19
Cling 0% de Elongación	gf	ASTM D 5458	150	150	150