FICHA TECNICA COMERCIAL:
CINTAPAK LÍNEA 6000 – REFERENCIA 6015
CINTA DE EMPAQUE: PELICULA DE BOPP TRANSPARENTE

DESCRIPCIÓN: Cinta de empaque autoadhesiva sensible a la presión. Impresa y Sin Impresión
Sustrato: Película de Polipropileno Biorientado
Adhesivo: Acrílico, dispersión acuosa.

CARACTERISTICAS FISICAS TÍPICAS: No recomendadas para propósito de especificación

PROPIEDAD	MÉTODO	UNIDAD	RANGO DE ACEPTACIÓN (NTC –3490)	VALORES PROMEDIO
Resistencia a la tensión hasta rotura (dirección longitudinal)	PSTC-131	N/25mm	80 mínimo	150
Elongación	PSTC-131	%	50 mínimo	100
Espesor Total	----------	micron	-------	45 µ:
Fuerza adhesiva (Peel 180°)	PSTC-101	N/25mm	4.0 mínimo	5.0
Cohesion (12mm x 12mm x 1 kg) - Shear	PSTC-107	Hras	12 mínimo	35
Rango de Temperatura de Servicio	----------	°C		-10 a 60

USO: Las características físicas y de funcionamiento mostradas arriba han sido obtenidas de ensayos realizados mediante métodos recomendados por la PSTC, entidades gubernamentales o los departamentos de Control de Calidad e Investigación y Desarrollo de CINTANDINA S.A. Rollos individuales pueden variar dentro de los rangos de aceptación. El usuario debe determinar si el producto cumple para un propósito en particular y es adecuado para el método de aplicación antes de usarlo. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD: Cintandina S.A. reemplazará la cantidad de producto que se compruebe defectuosa o devolución del dinero a precio de compra; Cintandina S.A. no se hace responsable por daños directos, indirectos o consecuentes derivados del uso indebido o negligencia.

COLORES
Transparente – Azul – Negro – Blanco – Rojo – Amarillo – Verde – Kaki – Gris – Metalizado

APLICACIONES
- Sellado de cajas de cartón corrugado. Puede ser aplicada mediante la utilización de dispensadores manuales o máquinas de encintado automático.
- Sellado de todo tipo de empaques en general y sellado de empaques en contacto indirecto con alimentos.
- Empalmes o identificación.
- Uso industrial para todo tipo de cartón

VENTAJAS Y BENEFICIOS DEL PRODUCTO
- Excelente estabilidad al envejecimiento.
- Confiabilidad y Seguridad
- Optima adherencia
- Productividad

ALMACENAMIENTO Y CONDICIONES DE MANEJO
Las cintas deben ser almacenadas en su empaque original en un ambiente fresco y seco, retirado de la luz solar y deben ser usadas antes de 12 meses de la fecha de recibo. Se recomienda que la temperatura de almacenamiento sea entre 4 ºC y 30 ºC. La cinta debe ser aplicada ejerciendo presión sobre ella y las superficies donde se aplique deben estar limpias, secas y libres de grasas, aceites o polvo, o cualquier otro contaminante. Se debe evitar el contacto con objetos cortantes o superficies ásperas ó rugosas.

Planta Principal
Carrera 2 No. 37 - 50 Cali - Colombia
Pbx: (57-2) 443 0801
Fax: (57-2) 443 0801 Ext. 104 - 105

www.cintandina.com

Regionales
Bogotá (1) 253 67 75
Medellín (4) 412 4193
Barranquilla (5) 353 2933